

## CSTICO®matt 810 SP

<b>Typ</b>	Wässrige Mattierungspaste für 1K Systeme.
<b>Beschreibung</b>	Die Mattierungspaste CSTICO®matt 810 SP ist eine einzigartige Kombination aus Silicas mit einer sehr engen Partikelgrößenverteilung. Diese bietet eine hervorragende Performance aus Mattierung, Haptik und Oberflächenschutz in einem Produkt. CSTICO®matt 810 SP wird als eigenständiges Mattierungsmittel in 1K Formulierungen eingesetzt.
<b>Verwendung</b>	Die neuartige Mattierungspaste ist thixotrop und lässt sich trotz des hohen Festkörpergehaltes (ca. 26%) mit geringer Einwirkung von Scherkraft leicht verarbeiten. Damit kann CSTICO®matt 810 SP universell und sogar als Postadditiv eingesetzt werden. Die empfohlene Einsatzkonzentration ist 3 - 10 %, berechnet auf die komplette Formulierung.
<b>Spezifikation</b>	Festkörpergehalt: ca. 26% Viskosität: 1.500 +/- 200 mPas (Brookfield, Spindel 4 – 40 rpm) pH-Wert: ca. 7,1
<b>Lagerung</b>	Lagerung in original-verschlossenen Liefergebinden. Empfohlene Lagertemperatur: > 5 - 30 °C Schutz vor Frost, Hitze und Fremdmaterial. Das Produkt ist frostempfindlich.
<b>Gebinde</b>	30 kg Hobbocks, 200 kg Deckelfässer und 1000 kg IBC's. Weitere Gebinde auf Anfrage.
<b>Haltbarkeit</b>	Das Produkt kann bei sachgerechter Lagerung mindestens 6 Monate verwendet werden.

Es liegt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, wie und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, unsere technische Unterstützung und unsere Informationen (in Wort, Schrift oder durch Produktionsbewertung), einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, unsere technische Unterstützung und unsere Informationen selber zu Ihrer eigenen Zufriedenheit daraufhin prüfen, ob unsere Produkte, unsere technische Unterstützung bzw. unsere Informationen für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen geeignet sind. Diese anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Prüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von uns durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selber übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.

Zu dieser Veröffentlichung beachten Sie bitte unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter [www.csc-jaekle.de](http://www.csc-jaekle.de)